

- در رنگ های مختلف
- مقاوم در برابر ایجاد کپک و قارچ
- چسبندگی خوب هم با سطوح جذب کننده و هم با سطوح غیر جذب کننده
- بدون ایجاد لکه بر روی کاشی
- مقاوم در برابر اشعه U.V
- واترپروف



LANKO

دستورالعمل

آماده سازی سطح

- قبل از آغاز دوغاب ریزی پودر بندکشی مطمئن شوید که کاشی خوب محکم شده باشد. معمولاً باید ۲۴ ساعت از زمان کاشی کاری گذشته باشد.
- هر گونه مواد زائد را قبل از بندکشی، از محل اتصالات کاشی‌ها پاک کنید.
- پشت کاشی‌ها را تست کنید که آیا جذب آب دارند یا نه، در صورتیکه جذب آب نداشتند قبل از بندکشی محل‌های اتصال کاشی‌ها را خیس کنید

آماده سازی محصول

- آب تمیز را درون سطلی بریزید و سپس آرام، پودر بندکشی را به آن اضافه کنید. پیوسته هم بزنید تا یک خمیر یکنواخت شبیه خمیر دندان بدست آید.
- یک بسته ۲۵ کیلویی COLORGROUT را با ۷ تا ۸ لیتر آب مخلوط کنید.
- مخلوط را برای ۱۰ دقیقه به حال خود بگذارید. دوباره هم بزنید و سپس دوغاب را استفاده کنید.
- زمان کار: تنها آن مقدار دوغاب را که برای ۲ متر مربع می‌تواند استفاده شود را آماده کنید.

توضیحات:

COLORGROUT پودر بندکشی با رنگ ماندگار است که برای بندکشی انواع کاشی‌های سرامیکی و سنگ‌های طبیعی استفاده می‌شود. با وجود مواد نگهدارنده در این پودر، کپک و قارچ ایجاد نمی‌شود.

کاربرد:

- مناسب برای بندکشی کاشی‌های کف و دیوار تا فواصل ۵ میلیمتر.
- مناسب برای مناطق خیس همچون استخرهای شنا و حمام‌ها.
- در مناطق خاصی مثل آشپزخانه‌ها، بیمارستان‌ها و اتاق‌های نظافت که نیاز به مقاومت در برابر لکه و قارچ است.

اطلاعات فنی

- دانسیته:
 - استحکام فشاری:
 - استحکام خمشی:
 - عمر درون ظرف (۲۰°C):
 - زمان خشک شدن (۲۰°C):
 - زمان عمل‌آوری (۲۰°C):
- لیتر/کیلوگرم ۱/۸
در ۲۸ روز، $> 25 \text{ MPa}$
در ۲۸ روز، $> 3/5 \text{ MPa}$
تقریباً ۱ ساعت
حدود ۳ ساعت
۲۴ ساعت

مدت نگهداری:
تا ۱۲ ماه در کیسه اصلی باز نشده

شرایط نگهداری:
در محل خشک و خنک نگه‌داری شود.

بسته بندی:
کیسه‌های ۱۰ و ۲۵ کیلویی



نکات

- محدوده‌ی دمایی برای استفاده: ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
- مشکل رنگ زدایی در کاشی های سنگی زبر یا متخلخل یا طبیعی رخ می دهد.
- امکان خراش برداشتن لعاب های صیقلی وجود دارد.
- بندکشی را در اتصالات غیر ثابت بکار نبرید.
- اسیدهای قوی را روی COLORGROUT استفاده نکنید.
- لوازم و تجهیزات را با آب بشویید قبل از آنکه خشک شوند.

کاربرد:

- خمیر بندکشی را در اتصالات بین کاشی ها محکم اجرا کنید و مطمئن شوید که بندکشی فقط در سطح اجرا نشده باشد و به عمق درزها نفوذ کرده باشد.
- دوغاب اضافی را از روی سطح کاشی با برس پاک کنید.
- یک اسفنج خیس برای پاک کردن باقیمانده ی دوغاب استفاده کنید. به طور متناوب اسفنج را بشوید تا بهتر تمیز کند.
- بگذارید بندکشی کمی خشک شود ، سپس با یک پارچه نرم سطح آن را صاف کنید.
- از کار اتمام یافته تا جای ممکن در مقابل تغییرات آب و هوا محافظت کنید.

میزان مصرف:

پوشش دوغاب و میزان مصرف آن متغیر است و وابسته به زبری، اندازه و ضخامت کاشی و عرض اتصال بین کاشی‌ها می باشد. از جدول زیر به عنوان یک راهنمای عمومی استفاده کنید.

عمق درز عرض درز	4mm		6mm	
	2mm	3mm	2mm	3mm
75 x 75	0.35	0.53	0.53	0.79
75 x 150	0.27	0.40	0.40	0.59
150 x 150	0.18	0.27	0.27	0.40
200 x 200	0.14	0.20	0.20	0.30
300 x 300	0.10	0.14	0.14	0.20

تمیز کردن:

- قبل از خشک شدن ، لوازم و تجهیزات را با آب گرم بشویید.
- بعد از ۲۴ ساعت خشک شدن ، فیلم دوغاب روی سطح کاشی می‌تواند با استفاده از یک پاک کننده ی مناسب و آب تمیز گردد.