

- چسبندگی فوق العاده
- مناسب برای قطعات و کاشیهای بزرگ
- انعطاف پذیر در دراز مدت
- خدآب
- مناسب برای اتصال فلزی



LANKO

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| > 1 MPa | استحکام چسبندگی (روزه): |
| > 0.5 MPa | چسبندگی پس از غوطه وری در آب: |
| > 1 MPa | چسبندگی پس از سیکل بخ زدگی و ذوب: |
| > 1 MPa | چسبندگی پس از گرمادهی: |

توضیحات: SAC 28 یک چسب کاشی تک جزیی انعطاف پذیر است. این محصول برای چسباندن سینگ طبیعی و کاشی به نمایهای خارجی، بالکن‌ها، تراس‌ها و روی کف‌سازی شفاف ایده آل است.

میزان مصرف:
با $3.5-4 \text{ kg/m}^2$
استفاده از ماله شباردار
 $6 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$

محدوده کاربرد

- | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| آماده سازی سطح | • سطح با بد تمیز، صاف، عاری از گرد و غبار، ذرات نفت، گریس و دیگر آلودگی‌ها باشد. |
| | • سطح با بد تمیز، صاف، عاری از گرد و غبار، ذرات نفت، گریس و دیگر آلودگی‌ها باشد. |
| | • سطح باید تحت جریان آب یا بخ زده باشد. |
| | • حداقل باید ۷ روز از عمل آوری سطح تازه سیمان کاری شده گذشته باشد. |

• چسبندگی بالا و انعطاف پذیری بالای 28. آن را برای چسباندن سینگ طبیعی با تخلخل پایین یا کاشی برونوی سطوح جدید با قدمی، مناسب می‌سازد.

• این محصول برای قطعات بزرگ، تا ۳۶۰۰ سانتی متر مربع مناسب است.

مدت نگهداری:
تا ۱۲ ماه در کیسه
اصلی باز نشده

شرابیت نگهداری:
در محل خشک
و خنک

بسته بندی:
کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آماده سازی محصول | یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی SAC 28 را با ۶/۵ لیتر آب تمیز (میزان آب: ۲۶ تا ۲۴ درصد) مخلوط کرده تا یک مخلوط خمیری بدون حباب به دست آید. |
| | اجرازه دهید تا مخلوط ۵ دقیقه به حال خود بماند و پیش از استفاده، دوباره آن را هم بزنید. |
| | مخلوط، بسته به شرایط دمایی، تقریباً ۱ تا ۲ ساعت قابل استفاده و اجرا می‌باشد. |

• SAC 28 ضدآب است، بنابراین برای چسباندن برونوی سطوح زیرآبی از قبیل حوض‌ها، مخازن، استخرهای شنا و مراکز ورزشی آبی مناسب است.

• انعطاف پذیری دائمی، آن را در مقابل شوک حرارتی، مقاوم می‌سازد.

• برای چسباندن روی سطوح نفوذناپذیر مانند فلز و روکش‌های لایه‌ای (ألعاب) مناسب است.

اطلاعات فنی

- شکل ظاهری: پودر خاکستری یا سفید
- open time: ۳۰ دقیقه
- Pot life: تقریباً ۱ ساعت
- زمان خشک شدن: ۲۴ ساعت
- قابلیت تغییرشکل: > mm ۲/۵
- مقاومت دمایی: ۸۰ + ۲۰ درجه



نکات

- محدوده دمایی مصرف: ۵ تا ۴۵ درجه
- این ماده را تنها بر روی سطوح تمیز، صاف، مقاوم و عاری از مواد زائد اجرا کنید.
- ابزارها و تجهیزات را پیش از خشک شدن چسب، با آب بشویید.
- این محصول دارای سیمان است و ممکن است سبب تورم پوست شود. استفاده از دستکش و عینک ایمنی در طول حمل و نقل، وکارکردن با آن نوشیه می شود. اگر التهاب پوستی رخ داد، بالافصله به پزشک مراجعه کنید.

روش نصب کاشی

- با استفاده از یک ماه شیاردار ۶ mm × 6 mm (برای کاشی کاری دیوار) یا یک ماه شیاردار ۱۲ mm × ۱۲ mm (برای کاشی کاری کف)، چسب را بر روی سطح پخش کنید. انتخاب ماه باید با توجه به اندازه کاشی، عمق فروختگی ها، شیارها یا برآمدگی های پشت کاشی و همواری سطح، صورت پذیرد.
- چسب را در سطح ۱ تا ۲ متر مربع در یک مرحله پخش کنید و سپس مطمئن شوید که وقتی کاشی را در محل قرار می دهید و آرام به آن ضربه می زنید، چسب خیس است.
- برای چسباندن کاشی روی کاشی نیز دستورالعمل های فوق را دنبال کنید.
- مطمئن شوید که زیر کاشی ها، هیچ فضای خالی وجود ندارد. اجازه ندهید که چسب، قبل از کاشی کاری خشک شود.

بندکشی

- بندکشی باید ترجیحاً پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت از تکمیل کاشی کاری انجام گیرد.
- برای بندکشی با عرض بیش از ۵ میلیمتر، از پودرهای بندکشی بهداشتی (sanitized coloured grout) استفاده کنید.