

PAGEL®-GROUT

گروت پاکل

v1/50

دامنه کاربرد

v1/10

- گروت برای گروت ریزی انواع دستگاههای دقیق
- گروت ریزی جهت توربین‌ها، زنرآتورها، کمپرسورها، موتورهای گازوییلی و دیگر تجهیزات نیروگاهی که در معرض ارتعاش زیاد قرار دارند.

v1/160

- گروت ریزی پیچ‌های مهار و صفحات پایه‌ای
- پایه‌ها (تکیه‌گاهها)ی فولادی و بتونی
- گروت ریزی برای واحدهای پیش‌ساخته بتونی و سازه‌های فولادی
- گروت ریزی برای پایه‌های پل و اتصالات ساختمانی
- گروت ریزی برای ریل‌های جرثقیل و تلسکوب‌های رادیویی (رادیوتلسکوب‌ها)
- گروت ریزی برای کارخانه‌های فولاد و کوره بلند
- گروت ریزی برای کارخانه‌های کاغذ، مواد شیمیایی و بالاشگاه‌ها
- گروت ریزی برای کاتال‌های لوله‌گذاری در سیستم‌های فاضلاب و سیستم‌های آب آشامیدنی

ویژگی‌ها

• گروت ۰ تا ۵ میلی‌متر **V1/50**

• گروت ۰ تا ۱۰ میلی‌متر **V1/10**

• گروت ۰ تا ۱۶ میلی‌متر **V1/160**

• جریان‌بزیری بالا، تا ۹۰ دقیقه

• بر پایه سیمان و بدون کلراید

• انبساط کنترل شده و یکنواخت با چسبندگی بالا بین فونداسیون سیمانی و صفحه پایه

• استحکام اولیه و نهایی بالا

• مدول الاستیسیته پایین و نهایتاً استحکام خمثی بالا

• نسبت آب به سیمان پایین (۰/۳۵)

• مقاوم دربرابر انجماد و هم نمکی، ضدآب، بسیار مقاوم دربرابر نفت و روغن

• قابل پمپ کردن (حتی در دمایهای پایین)

• برای استفاده در تماس با آب آشامیدنی تایید شده است.

گروت پاکل مطابق با استاندارد 1-EN 206/2-DIN 1045 می‌باشد.

	XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM
	0	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3
V 1°/10	*	*****	***	***	***	**	**
V 1°/50	*	*****	***	***	***	**	**
V 1°/160	*	*****	***	***	***	**	**



گروت پاگل

v1/50

v1/10

v1/160

دستورالعمل اجرا

سطح را کاملاً تمیز کنید، همه مواد زاید از قبل دو غاب سیمان، روغن، گریس و مانند آن را به سیله پاشش آب با فشار زیاد بزدایید تا جایی که ساختاری که قرار است گروت ریزی شود کاملاً ظاهر گردد، مطمئن شوید که سطح از استحکام کافی برخوردار است. پیش از گروت ریزی، سطح را تقریباً به مدت ۶ تا ۲۴ ساعت به طور پیوسته خیس کنید تا اشباع گردد.

قالب‌بندی: ساختار باید سفت و محکم باشد؛ اطراف پایه بتنی را با استفاده از ماسه یا ملات خشک، با دقت آببندی کنید.

مخلوط‌کردن: گروت به صورت آماده مصرف عرضه می‌شود و تنها کافی است با آب مخلوط شود. برای اطلاع از مقدار صحیح آب، لطفاً به دستورالعمل‌های ارائه شده برروی کیسه مراجعه کنید. آب را در داخل یک میکسر مناسب و تمیز بریزید، ملات خشک را اضافه کنید و تقریباً به مدت ۳ دقیقه میکس کنید. سپس باقی مانده آب را اضافه نمایید و تقریباً ۲ دقیقه دیگر میکس کنید. پس از این مرحله باید بالا فاصله گروت ریزی انجام شود.


گروت ریزی: مخلوط را از یک طرف یا گوش و تنها در یک بار ویژش پیوسته، بریزید. در هنگام گروتوزنی مناطق بزرگ، توصیه می‌شود ریختن گروت از مرکز قاعده و با استفاده از یک قیف یا شیلنگ صورت پذیرد. همینشه حفرات پیچ‌های مهار (انکربولت) را اول گروت بریزید و سپس سطح زیری دستگاه را گروت بریزید.

احتیاط: مناطق باز (بی‌حفظاً) باید با استفاده از قویل، گونی و یا عامل کیبورینگ ۱۰ پاگل در مقابل باد، الودگی‌ها و تبخیر زودهنگام آب محافظت شود. در صورتی که گروت قرار است در عرض مداهای بسیار بایین یا بالا و آفتاب مستقیم یا باد قرار گیرد، لطفاً به توضیحات اضافی مندرج در برگه اطلاعات فنی عامل کیبورینگ ۱۰ پاگل مراجعه کنید و آن‌ها در نظر داشته باشید. شانه‌های گروت ریزی؛ ارتفاع لبه گروت ریزی نباید از ۵۰ میلی‌متر تجاوز نماید. گروت ریزی در زیر دستگاه‌هایی که بار دینامیکی بالایی را تحمل می‌کنند و پیچ‌های مهار آن‌ها از پیش شدیداً بارگذاری شده‌اند و درنتیجه، تحت تنش فشاری قرار دارند، باید به سرعت برروی صفحه حامل انجام شود، به نحوی که زاویه ریزش ۴۵ درجه باشد و بالا فاصله پس از ریختن و پیش از گیرش، ریختن توسط صفحه حامل، قطع شود. این کار از تجمع تنش، جلوگیری می‌کند.


دها: گروت می‌تواند در دماهایی بین ۵ تا ۳۵ درجه مورد استفاده قرار گیرد. دمای بایین و سردبودن آب مخلوط سازی، رشد استحکام را کند می‌کند و جریان پذیری را کاهش می‌دهد، در حالی که دمای بالا این فرآیند را تسریع می‌نماید.

فلزات غیرآهنی: سیمان و تمام مواد ساختمانی دارای اتصال سیمانی، تحت شرایط خاص، می‌توانند با فلزات غیرآهنی (ماند الومینیم، مس و روی) در منطقه کاربرد و اکتشی دهند.
برای برخورداری از مشاوره فنی، لطفاً با ما تماس بگیرید.

نمودار رشد مقاومت فشاری (V1/50)



نمودار پیشرفت انساط



گروت پاکل

v1/50

v1/10

v1/160

اطلاعات فنی				
V1/160	V1/50	V1/10		نوع
۰-۱۶	۰-۴	۰-۱	(mm)	اندازه
>۱۰۰	۲۰-۱۲۰	۵-۳۰	(mm)	ارتفاع گروت ریزی
۱۱	۱۲	۱۲-۱۳	(%)	مقدار آب
۲/۱	۲	۲	(kg/dm ³)	ضریب مصرف
۲/۲۳	۲/۳۰	۲/۲۸	(kg/dm ³)	دانسیته خام ملات تازه
≥۹۰	≥۹۰	≥۹۰	min	زمان گیرش در ۲۰°C (دقیقه)
-	-	≥۷۰	Cm	حریان پذیری بلافضله (تست کانال)
-	-	≥۶۰	Cm	حریان پذیری پس از ۳۰ دقیقه (تست کانال)
≥۶۵	≥۷۰	-	Cm	حریان پذیری (DIN1048) بلافضله
≥۶۵	≥۷۰	-	Cm	حریان پذیری (DIN1048) پس از ۳۰ دقیقه
۱+/۰	۱+/۰	۰+/۵	Vol.%	انبساط پس از ۲۴ ساعت
۱+/۰	۱+/۰	۰+/۵	Vol.%	انبساط پس از ۲۸ روز
≥۴۵	≥۴۰	≥۴۰	(N/mm ²)	استحکام فشاری پس از ۱ روز
≥۷۰	≥۷۰	≥۶۰	(N/mm ²)	استحکام فشاری پس از ۷ روز
≥۸۰	≥۸۰	≥۸۰	(N/mm ²)	استحکام فشاری پس از ۲۸ روز
≥۱۰۰	≥۱۰۰	≥۱۰۰	(N/mm ²)	استحکام فشاری پس از ۹۰ روز
≥۶	≥۶	≥۵	(N/mm ²)	استحکام خمشی پس از ۱ روز
≥۸	≥۸	≥۸	(N/mm ²)	استحکام خمشی پس از ۷ روز
≥۱۰	≥۱۰	≥۱۰	(N/mm ²)	استحکام خمشی پس از ۲۸ روز
≥۱۰	≥۱۰	≥۱۰	(N/mm ²)	استحکام خمشی پس از ۹۰ روز
۳۴۵۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۸۰۰	(N/mm ²)	مدول E (استاتیک) ۷ روز
۴۰۱۰۰	۳۹۴۰۰	۳۹۸۰۰	(N/mm ²)	مدول E (استاتیک) ۹۰ روز

Classified in accordance with DAFStb VeBMR Rili

Product

	V 1 / 1 0	V 1 / 5 0	V 1 / 1 6 0
Flowability class/ Expansion class	f2	a3	a2
Shrinkage	SKVB II	SKVB II	SKVB I
Early strength class	A	A	A
Compressive strength class	C60/75	C60/75	C60/75

بسته‌بندی: کیسه ۲۵ کیلویی

زمان ماندگاری: به مدت ۱۲ ماه در کیسه‌های خشک و اصلی

درجه آسیب‌رسانی: این ماده خط‌ناک نیست

گروت پاگل

v1/50

کاربرد

v1/10

v1/160

